



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

FICHA TECNICA TEMPLE ACRILICO

DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado con resina acrílica, carbonato de calcio y bactericidas biodegradables. Este producto posee excelentes propiedades de adherencia, impermeabilizante y resistencia a la abrasión, sellado de poros con facilidad.

USOS.

Producto desarrollado especialmente para ser aplicado en Toldos y Arpilleras, este producto cumple la función de proteger y dar el color blanco luminoso que se requiere

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente cobertura y adherencia.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CEMENTO NUEVO

- La superficie a pintar debe estar completamente limpia, sin grasas, aceites y polvo.
- Es necesario que la superficie este bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (45 días mínimo). Se recomienda realizar el test de humedad descrito en esta ficha.
- Se debe lijar superficies muy lisas o bruñidas. Esta debe presentar una cierta porosidad para lograr la mejor adherencia de la pintura.

SUPERFICIES ANTIGUAS

- Lavar la superficie con escobilla, agua y detergente desprendiendo toda partícula suelta y eliminando grasas, aceites y otros contaminantes.
- Lijar la superficie superficialmente para borrar brillo y crear porosidad.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses bajo techo y en lugares frescos y secos.

LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS

Para lavar La brocha, el rodillo y otros utensilios de pintar utilice agua inmediatamente después de usarlos, la pintura acumulada en las cerdas que no salgan con facilidad deje remojar en agua por un tiempo de 30 minutos.

CORPORACION VELSALIT S.A.C RUC: 2060114610

DIRECCION: CALLE LOS CIPRESSES MZ I LT. 35 LT. CHILLON PUENTE PIEDRA- LIMA- PERU

TELEFONOS: 01 313 9734

CORREO: VENTAS@VELSALIT.COM

PAGINA WEB: WWW.VELSALIT.COM



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

RECOMENDACIONES

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida

PARAMETROS DE MEDICION.

Aspecto	: Pasta fuerte
Color	: Blanco
Secado tacto	: Entre 1 hora
Volumen de solidos	: 48 +/- 2 %
Componentes	: uno
Repintado	: 2 horas
Limpieza	: agua
Acabado	: mate
PH	: 8.50

MODO DE EMPLEO

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura suelta, humedad y cualquier otra materia extraña.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura deben encontrarse en buen estado
3. Corte la bolsa de la pintura y basee en un recipiente.
4. Agregue agua potable hasta que pintura se pueda aplicar sin defectos, para la primera mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 5 volúmenes de pinturas
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargue demasiado.
6. Después de 2 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. para la 2da.Mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura. No añadir diluyente en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorrea miento y venteamiento.

PRESENTACION DEL PRODUCTO



RENDIMIENTO TEORICO

Rendimiento teórico : 70 m2 / mano bolsa 25 kg
(El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y de la superficie)

INFLAMABILIDAD

Producto base agua, no inflamable

EQUIPOS DE APLICACIÓN

