

INTER GLOSS ESMALTE ACRILICO

DESCRIPCION

Es un producto desarrollado para acabados automotrices de la más alta calidad, elaborado a base de resina metacrilada, posee rápido secado, excelente dureza de película y buena resistencia a la gasolina. Existe en variedad de colores, los que pueden entremezclarse entre sí para obtener los diversos tonos de acabados originales de automóviles modernos o para reproducir colores de su elección.

La óptima calidad de sus componentes provee al producto una película de alta dureza, adecuada flexibilidad, brillante, resistente a la gasolina y lubricantes. Además, sus colores presentan excepcional resistencia a la intemperie y acción del clima.

USOS

Para el repintado y retoques de automóviles y vehículos en general, para la industria de metal mecánica y para acabados de artículos donde se requiere dar protección, decoración y durabilidad.

1. CARACTERÍSTICAS

- **VEHICULO**

Resina metacrilada.

- **SÓLIDOS EN VOLUMEN**

40 % +/- 2

- **SÓLIDOS EN PESO**

46 % +/- 2

- **COLOR**

Según carta. Se recomienda no mezclar con productos de otras marcas.

- **ACABADO**

Brillante

- **CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)**

Para color puro

Sin reducción: 520 gr. /Lt.

- **NUMERO DE COMPONENTES**

Uno

- **TIEMPO DE SECADO**

A 2.0 mils húmedos y 50% H. R.

	25°C
Al tacto	5-15 min.
Para repintar	2 horas
Para pulir	72 hrs.

Los tiempos de secado pueden variar dependiendo del espesor de película, de la temperatura y humedad del medio ambiente.

- **NUMERO DE CAPAS**

RECOMENDADOS

Aplicar 2 a 3 capas (pasadas dobles), alcanzando un espesor de película seca de 2.0 a 3.0 mils aproximadamente. Dejar secar entre capa y capa unos diez minutos.

- **RENDIMIENTOS**

Rinde 40 m²/gln. a 1.5 mils por capa. Con un galón de Inter Gloss se puede recubrir un automóvil mediano.

- **SOLVENTES PARA**

DILUCIÓN

Extra Thinner Plus.



- **TIEMPO DE ALMACENAJE**
12 a 24 meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

2. PREPARACION DE SUPERFICIE

REPINTADO SOBRE PINTURA ANTIGUA

Lavar la superficie con agua y detergente y enjuagar bien, lijar con Lija de Agua N° 360 y aplicar la Base Automotriz como sellador sobre la pintura anterior. Finalmente aplicar como acabado Inter Gloss del color elegido.

REPINTADO DESDE EL METAL

Quitar la pintura antigua, utilizando el Removedor Interpaints. Luego lavar bien con agua, hasta eliminar todo residuo de removedor. Si hubieran zonas con grasa, aceite o cera, limpiar con el Solvente Quita Grasa; las zonas con presencia de oxidación, tratarlas con el Acondicionador de Metal Inter, de acuerdo a las instrucciones de su hoja técnica.

Aplicar una capa delgada de Anticorrosivo o Zincromato Universal y luego aplicar la Base Automotriz. Aplicar como acabado el Inter Gloss del color elegido.

3. CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACION

- **TEMPERATURA AMBIENTE:**
Mínimo: 5°C
Máximo: 40°C
- **TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:**
Mínimo: 5°C
Máximo: 35°C
La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.

- **HUMEDAD RELATIVA:**

Mínimo: 10%

Máximo: 85%

4. FORMA DE APLICACIÓN

- **PISTOLA CONVENCIONAL**
Primeras Capas: 100% a 150% con Extra Thinner Plus.
Capas de Acabado: 150 - 200% con Extra Thinner Plus.
A una presión entre 35 a 45 lb. /in².

NOTA: Los porcentajes de dilución que se indican se aplican solo si se usan los espesores y equipos recomendados.

5. ACABADOS RECOMENDADOS

- Inter Gloss Transparente

Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico.