



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

FICHA TECNICA ANTISALITRE STOP

DESCRIPCIÓN

Es un producto impermeabilizante fluido a base de polímeros sintéticos de alta resistencia a la humedad y al salitre.

USOS.

Este producto se emplea de fondo para pintar interiores y exteriores. Forma una película que impermeabiliza los muros de cemento, concreto, ladrillo y que evita la eflorescencia del salitre y la penetración de la humedad que causa el desprendimiento de la coloración de la pintura.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

El problema de la humedad y la eflorescencia del salitre y hongos debe ser primero analizado para identificar y corregir las causas que lo originan, tales como: fugas en cañerías de agua, filtraciones a través de mayólicas en baño, cercanías a jardines con riegos continuos, exposición continua a la brisa del mar, humedad de ambiente alta y otros.

una vez detectado y solucionado la causa del problema de la humedad se procederá a la aplicación del **ANTISALITRE STOP VELSALIT**.

- Lija la pared retirando el salitre y pintura hasta llegar al cemento.
- Limpie la pared utilizando un 20% de ácido y un 80% de agua; luego enjuague con agua limpia, dejar secar por 24 horas.
- Homogenice antes de aplicar el producto.
- Aplique una mano sin diluir de **ANTISALITRE STOP VELSALIT**, con brocha o rodillo y deje secar 1-2 horas.
- Luego aplique una segunda mano, dejando secar por 48 horas (2 días), para que alcance su resistencia final.
- Ahora puede empastar con nuestro producto pasta mural.
- Pinte con pintura látex o esmalte cuando haya secado completamente.

RENDIMIENTO TEORICO

Rendimiento teórico 10 m² por mano balde de 4 litros. Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie y el sistema de aplicación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes para manejo de solventes.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

CORPORACION VELSALIT S.A.C. RUC: 2060114610

DIRECCION: CALLE LOS CIPRESES MZ I LT. 35 LT. CHILLON PUENTE PIEDRA- LIMA- PERU

TELEFONOS: 01 313 9734

CORREO: VENTAS@VELSALIT.COM

PAGINA WEB: WWW.VELSALIT.COM



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- ✓ Forma una película que bloquea la humedad
- ✓ Tiene buen poder de relleno
- ✓ Es resistente a la abrasión
- ✓ Buena adherencia a la superficie

PARAMETROS DE MEDICION

Apariencia	: Liquido Lechoso
PH	: 8.5-9
Número de capas	: Dos
Viscosidad	: 19.200 CPS momento del envasado

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Agite bien el producto antes de utilizar

DILUCION

El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión un máximo de 20% de agua. Cuando se aplica con brocha o rodillo el producto se debe diluir con un máximo de 10% de agua.

PRESENTACION DEL ENVASE

1 gal (4 litros)

1/4 gal



TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto : 2-3 horas

Secado duro : 24 horas

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire ventilación.

INFLAMABILIDAD

Producto basa agua, no inflamable

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses bajo techo y en lugares frescos y secos.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



CORPORACION VELSALIT S.A.C RUC: 2060114610

DIRECCION: CALLE LOS CIPRESSES MZ I LT. 35 LT. CHILLON PUENTE PIEDRA- LIMA- PERU

TELEFONOS: 01 313 9734

CORREO: VENTAS@VELSALIT.COM

PAGINA WEB: WWW.VELSALIT.COM