

GAMAX MOIST STOP

TIPO GENÉRICO

Producto a base de resinas acrílicas modificadas con aditivos impermeabilizantes.

PROPIEDADES GENERALES

- Posee buena adhesión sobre superficies de concreto, ladrillo, drywall, etc.
- Su película impermeabiliza la superficie ofreciendo alta resistencia a la humedad y alcalinidad del concreto, neutralizando las eflorescencias (salitre) del sustrato.
- Es de fácil aplicación y limpieza, y permite ser recubierto con acabados látex y/o esmaltes.

USOS RECOMENDADOS

- Recomendado para el tratamiento y prevención de superficies expuestas a constante humedad y eflorescencias de salitre.
- Recomendado sobre superficies de concreto, drywall (yeso y fibrocemento) interiores como exteriores.

PROPIEDADES FÍSICAS

- **Acabado** : Mate
- **Color** : Blanco
- **Fineza, NS** : 6 mínimo
- **Viscosidad, KU 25°C** : 100 – 110 KU
- **Densidad, Kg/gal** : 5.200 +/- 0.100
- **% Sólidos en volumen** : 42.0 +/- 2.0 %
- **Número de manos** : 2
- **Rendimiento teórico** : 64 m² /gl por mano
- **Obs.** El rendimiento práctico está en función de las condiciones de aplicación, tipo de estructuras y estado de la superficie.
- **Diluyente** : Agua potable
- **% Diluyente** : 20 % máximo
- **Solvente para limpieza de equipos** : Agua potable
- **Vida útil en almacén** : 12 meses a temperaturas entre 8°C y 35°C

TIEMPO DE SECADO A 25 °C

Al tacto	40 – 60 minutos
Duro	3 – 4 horas
Repintado mínimo	60 minutos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

• General

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante que interfiera en la adherencia del producto.

• Superficies nuevas

Dejar secar el cemento tarrajado por 30 días antes de aplicar el producto.

• Superficies alcalinas

Retirar todo rastro de pintura antigua suelta y eflorescencia remanente sobre la superficie. Aplicar una solución de ácido muriático diluido al 10% con agua potable o vinagre blanco diluido en la proporción 1:1 con agua potable. Dejar en contacto por al menos 15 minutos y luego enjuagar con abundante agua potable. Dejar secar por 5 -7 días, antes de aplicar el producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- Gamax Moist Stop puede aplicarse con brocha o rodillo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Verificar que se disponga de todos los materiales y equipos de aplicación en buen estado.
- Mezclar la pintura con una paleta hasta homogenizarla perfectamente.
- Diluir la pintura con agua potable hasta 20 % máximo
- Filtrar la pintura mezclada con malla N° 60.
- Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada sobre la superficie debidamente habilitada.

• Primer recomendado

No requiere

• Acabados recomendados

Látex Gamax Premium, Látex Gamax Super, Látex Gamax Paint, Látex Gamax Satinado Elastomérico, Látex Satinado Color.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Envase plástico de 1 GL (3,785 L)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura 10 °C a 40 °C

Humedad 0 % a 90 %

Tiempo 12 meses

Fecha de revisión : Octubre 2025