

TIPO GENÉRICO

Pintura de calidad Superior, a base de resina látex vinil acrílico. Acabado mate y muy buena resistencia a la humedad y alcalinidad.

DESCRIPCIÓN

- La pintura GAMAX SUPER está formulada a base de látex vinil acrílico de calidad superior. Contiene aditivos antihongo y pigmentos finamente seleccionados lo que la hacen recomendable para interiores y exteriores soportando la exposición a los rayos UV. La película obtenida ofrece muy buena resistencia al lavado con agua y jabón. Su rápido secado y olor agradable permiten utilizar el ambiente el mismo día de su aplicación.
- Cumple con el estándar GS-11, GREEN SEAL - Standard for Paints and Coatings por su bajo contenido de VOC.
- Se ofrece una gama de atractivos colores que además son mezclables entre sí, esto permite obtener una gran variedad de tonos.

USOS RECOMENDADOS

- Se puede aplicar sobre superficies de concreto, drywall (yeso y fibrocemento), madera, etc. tanto en interiores como exteriores.
- Se utiliza en todo tipo de construcción para proteger la superficie y dar un buen acabado con colores firmes que perduren en el tiempo.

TAMAÑO DE ENVASES Y COLORES DISPONIBLES

- Tamaño:** Envase plástico de 1 GL (3.785 lt)
Envase plástico de 5 GL (18.925 lt) en blanco.
En colores a pedido.
- Colores:** Ver carta de colores

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA

- Acabado** : Mate
- Color** : Según cartilla
- Sólidos en peso** : 50 – 55 *
- % Sólidos en volumen** : 32 – 35 *
- VOC** : 6 gr/l
- Fineza, NS** : 5 mín
- Densidad, Kg/gal** : 5.0 mín
- Viscosidad, KU 25°C** : 108 mín
- Vida útil en almacén** : 12 meses a temperaturas entre 8°C y 35°C

*Dependiendo del color

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier agente contaminante, se recomienda mezclar bien antes de aplicar la pintura. Sobre superficies previamente pintadas lijar suavemente y eliminar el polvillo. Sobre superficies nuevas de concreto o yeso es recomendable dejar secar 30 días antes de aplicar la pintura.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- El látex GAMAX SUPER puede aplicarse con brocha, rodillo, soplete o pistola sin aire (airless spray).

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

- Diluyente:** Agua potable*
* % Adelgazante respecto al volumen de pintura
- Brocha** : 1/8 gal
- Rodillo** : 1/8 gal
- Soplete** : 1/4 gal
- Pistola sin aire (airless spray)**: 1/8 gal

* Solvente para limpieza de equipos: Agua

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- Rendimiento (m2/gal):** 27.5 a dos manos *
- Tiempo de secado al tacto:** 30 minutos**
- Tiempo de secado mínimo para repintar:** 4 horas**
- El tiempo mínimo de curado total de la última capa para exposición a condiciones de servicio: Inmediato
- Adquiere su máxima resistencia al lavado después de 20 días de aplicación.

* Depende de la superficie de aplicación

** A 20°C y 80% H.R.

PRECAUCIONES

- Se debe trabajar en área bien ventiladas. No ingerir.
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua.

Fecha de revisión: noviembre 2024