

DESCRIPCIÓN CHEMA TOP es un recubrimiento cementicio mono componente formulado para reparar superficies con problemas de salitre y humedad. Forma una barrera impermeable evitando un posterior deterioro de la superficie y desprendimiento de la pintura. Fácil de preparar, solo se añade agua y se mezcla.

VENTAJAS

- Un solo componente.
- Forma una barrera impermeable.
- Evita la penetración de humedad y por lo tanto la aparición del salitre.
- Excelente adherencia al concreto.
- Evita posterior desprendimiento de la pintura
- Fácil de preparar y aplicar, con brocha o rodillo.

USOS Como revestimiento en superficies de concreto con problemas de humedad y salitre como: paredes, muros, jardineras, zócalos en jardineras, etc.

Como recubrimiento preventivo de salitre en zonas superficies expuestas a la humedad.

DATOS TÉCNICOS

Características	Valor
Aspecto	Polvo
Color	Gris y otros colores especiales
Temperatura de aplicación	+5°C – 30°C
Densidad aparente del polvo	750 - 950g/L
Puesta en servicio	72h
Espesor de aplicación	5 – 20 mm
Tiempo de trabajabilidad	1 hora aproximadamente, pudiendo variar con la temperaturas y condiciones ambientales.
VOC	0 g/L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.

Primero se debe solucionar cualquier problema de fugas de agua, filtraciones a través de mayólicas, cercanías a jardineras con riegos continuos, etc.

1. Retirar con una espátula todas las partes sueltas y lijar la superficie eliminando el polvo, hongo, salitre y cualquier otro material contaminante hasta dejar la superficie uniforme y libre de residuos.
2. Lavar la superficie con CHEMA CLEAN MULTIUSO (NC) diluido 1/1 en volumen con agua limpia siguiendo las instrucciones de seguridad de producto. Deje actuar de 2 a 3 minutos como máximo y frote con una esponja o escobilla. Enjuagar con abundante agua limpia para retirar la suciedad. Dejar secar por un lapso de 2 horas como mínimo antes de aplicar el CHEMA TOP.

Aplicación del producto.

En un envase limpio preparar el CHEMA TOP agregando 2 litros de agua limpia por envase de 1 galón (se puede usar menos o más dependiendo del uso en particular) y mezclar hasta obtener una consistencia fluida homogénea con la consistencia similar de una pintura espesa. El mezclado se puede realizar manual o mecánica, para grandes volúmenes usar un mezclador de baja revoluciones.

Se recomienda humedecer la superficie ligeramente antes de aplicar el producto.

Aplique 2 manos de CHEMA TOP con brocha o rodillo de manera uniforme hasta cubrir por completo la superficie. Esperar que seque bien la primera mano antes de aplicar la segunda.

El tiempo de trabajabilidad es de 1 hora aproximadamente desde el momento de mezcla.

Si existe una fuerte radiación solar cure por lo menos los primeros 2 días o aplique un Curador CHEMA más adecuado: MEMBRANIL VISTA (climas templados), MEMBRANIL C 9 (climas con fuerte radiación solar), SUPER CURADOR CHEMA (climas fríos).

Pintar la superficie a las 72 horas después de haber aplicado y posterior curado adecuado.

Como material preventivo se puede aplicar en paredes nuevas en la parte baja como zócalos y jardineras.

Limpie las herramientas utilizadas con agua inmediatamente después de culminar el trabajo, si se deja secar se formará película.

RENDIMIENTO	Envase de ¼ gal. De 2.25 – 3m ² considerando una mano.
	Envase de 1gal. De 9 – 12m ² considerando una mano.
	Envase de 25kg. De 60 – 70m ² considerando una mano.

PRESENTACIÓN	Envase de ¼ gal.
	Envase de 1gal.
	Envase de 25kg.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	2 años almacenados en su envase original, sellado, bajo techo.
---------------------------------	--

PRECAUCIONES Y	En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).
-----------------------	---

RECOMENDACIONES	Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
------------------------	---



Calidad que Construye

**Recubrimiento cementicio para reparar superficies
con problemas de salitre y humedad.**

VERSION: 02

FECHA: 06/10/2021

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 01 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.