



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

FICHA TECNICA PINTURA DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN

Pintura elaborada a base de resina acrílica esterificada de fácil aplicación, excelente resistencia a intemperie y a rayos ultravioleta.

USOS.

Para pintar y señalizar en interiores y exteriores sobre superficies de cemento. Utilizado en canchas deportivas, escaleras, patios, etc.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente cobertura y adherencia.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CEMENTO NUEVO

- La superficie a pintar debe estar completamente limpia, sin grasas, aceites y polvo.
- Es necesario que la superficie este bien seca y se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (45 días mínimo). Se recomienda realizar el test de humedad descrito en esta ficha.
- Se debe lijar superficies muy lisas o bruñidas. Esta debe presentar una cierta porosidad para lograr la mejor adherencia de la pintura.

SUPERFICIES ANTIGUAS

- Lavar la superficie con escobilla, agua y detergente desprendiendo toda partícula suelta y eliminando grasas, aceites y otros contaminantes.
- Lijar la superficie superficialmente para borrar brillo y crear porosidad.

REPINTADOS

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses bajo techo y en lugares frescos y secos.

LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS

Para lavar la brocha, el rodillo y otros utensilios de pintar utilice agua y jabón inmediatamente después de usarlos, la pintura acumulada en las cerdas que no salgan con agua puede utilizar thinner u otro solvente de alta calidad.



CORPORACION VELSALIT S.A.C.

RECOMENDACIONES

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o humedad relativa mayor a 85 %.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.
- No guardar la pintura diluida

TEST DE HUMEDAD

Test sencillo que consiste en colocar sobre diferentes puntos de la superficie unas hojas de plástico corrientes (60x60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la hoja de plástico se forma rocío fino o gotas de agua, entonces la superficie todavía no está seca como para ser pintada.

MODO DE EMPLEO Y RENDIMIENTO TEORICO

- Mezclar bien la pintura antes de usar.

PARA ALPICAR CON RODILLO O BROCHA

Este producto se diluye incorporando agua hasta un máximo de 10 % para pintar con rodillo.

Para pintar con Brocha se aplica agua un máximo de 20%.

Aplique a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos evite, repasar la brocha en áreas ya pintadas.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 40 –50m²/galón/mano.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Éstos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación.

PARAMETROS DE MEDICION.

solidos por peso: 50-55 % color blanco 45-50 colores
viscosidad : 80 – 86 unidades Krebs en envasado
densidad : 4.80 -5.50 kg/ gl
secado al tacto : 2 horas
secado final :24 horas
repintado : 6 horas
secado total : 7 días

PRESENTACION DEL ENVASE

- Galón (4 litros).
- Cilindro (50 gls).



GAMA DE COLORES

- Amarillo
- Negro
- Verde
- Blanco
- Rojo
- Naranja
- Azul eléctrico

INFLAMABILIDAD

Producto base agua, no inflamable

EQUIPOS DE APLICACIÓN



CORPORACION VELSALIT S.A.C RUC: 2060114610

DIRECCION: CALLE LOS CIPRESSES MZ I LT. 35 LT. CHILLON PUENTE PIEDRA- LIMA- PERU

TELEFONOS: 01 313 9734

CORREO: VENTAS@VELSALIT.COM

PAGINA WEB: WWW.VELSALIT.COM